

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/005926

International filing date: 29 March 2005 (29.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP  
Number: 2004-106414  
Filing date: 31 March 2004 (31.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 20 May 2005 (20.05.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application: 2 0 0 4 年 3 月 3 1 日

出 願 番 号  
Application Number: 特 願 2 0 0 4 - 1 0 6 4 1 4

パリ条約による外国への出願  
に用いる優先権の主張の基礎  
となる出願の国コードと出願  
番号

The country code and number  
of your priority application,  
to be used for filing abroad  
under the Paris Convention, is

J P 2 0 0 4 - 1 0 6 4 1 4

出 願 人  
Applicant(s): 三 菱 マ テ リ ア ル 株 式 会 社

2 0 0 5 年 4 月 2 7 日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小 川



【書類名】	特許願
【整理番号】	J17388A1
【提出日】	平成16年 3月31日
【あて先】	特許庁長官 殿
【国際特許分類】	B24B 53/12
【発明者】	
【住所又は居所】	福島県いわき市泉町黒須野字江越2 4 6－1 三菱マテリアル株式会社 いわき製作所内
【氏名】	飯吉 寛
【発明者】	
【住所又は居所】	福島県いわき市泉町黒須野字江越2 4 6－1 三菱マテリアル株式会社 いわき製作所内
【氏名】	木村 高志
【発明者】	
【住所又は居所】	福島県いわき市泉町黒須野字江越2 4 6－1 三菱マテリアル株式会社 いわき製作所内
【氏名】	小山 継久
【発明者】	
【住所又は居所】	福島県いわき市泉町黒須野字江越2 4 6－1 三菱マテリアル株式会社 いわき製作所内
【氏名】	飯塚 弘明
【特許出願人】	
【識別番号】	000006264
【氏名又は名称】	三菱マテリアル株式会社
【代理人】	
【識別番号】	100064908
【弁理士】	
【氏名又は名称】	志賀 正武
【選任した代理人】	
【識別番号】	100108578
【弁理士】	
【氏名又は名称】	高橋 詔男
【選任した代理人】	
【識別番号】	100101465
【弁理士】	
【氏名又は名称】	青山 正和
【選任した代理人】	
【識別番号】	100117189
【弁理士】	
【氏名又は名称】	江口 昭彦
【選任した代理人】	
【識別番号】	100108453
【弁理士】	
【氏名又は名称】	村山 靖彦
【選任した代理人】	
【識別番号】	100106057
【弁理士】	
【氏名又は名称】	柳井 則子

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008707

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0205685

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

軸線回りに回転される基材の上面に、該上面から突出する突部が形成され、この突部に複数の砥粒が固着されてなるCMPコンディショナであって、上記砥粒は、上記突部の突出方向を向く突端面上において、この突端面の周縁から上記軸線方向に延びる仮想延長面よりはみ出さないように固着されていることを特徴とするCMPコンディショナ。

【請求項 2】

上記複数の砥粒は、上記突端面上において上記仮想延長面から上記砥粒の平均粒径の  $1/4$  以上離れた領域内だけに固着されていることを特徴とする請求項 1 に記載のCMPコンディショナ。

【請求項 3】

上記複数の砥粒のうち、上記突端面上で最も上記周縁側に固着される砥粒は、上記仮想延長面から上記砥粒の平均粒径の 3 倍以内の領域に固着されていることを特徴とする請求項 2 に記載のCMPコンディショナ。

【請求項 4】

上記突部は柱状に突出するように形成されていて、上記軸線に垂直とされた上記突端面と、この突端面の周りに上記基材上面から該突端面に向けて立ち上がる外周壁面とを備え、上記砥粒は、この突部の上記突端面の外周縁から延びる上記仮想延長面より外側にはみ出さないように固着されていることを特徴とする請求項 1 ないし請求項 3 のいずれかに記載のCMPコンディショナ。

【請求項 5】

上記突部は、上記基材上面における外周部に略環状に形成されていて、上記軸線に垂直とされた略環状の上記突端面と、この突端面の上記基材上面内周側において該基材上面から上記突端面に向けて立ち上がる内周壁面とを備え、上記砥粒は、この突部の上記突端面の内周縁から延びる上記仮想延長面より上記基材上面の内側にはみ出さないように固着されていることを特徴とする請求項 1 ないし請求項 3 のいずれかに記載のCMPコンディショナ。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 CMP コンディショナ

【技術分野】

【0001】

本発明は、半導体ウエハ等の研磨を行うCMP（化学機械的研磨）装置の研磨パッドのドレッシング（目立て）に用いられるCMP コンディショナに関するものである。

【背景技術】

【0002】

この種のCMP コンディショナとしては、例えば特許文献1に、円板状の基材（台金）の上面に略円柱状の突起部が間隔をあけて複数形成され、これらの突起部の表面に複数のダイヤモンド等の砥粒が金属めっき相によって固着されたものが提案されている。従って、このようなCMP コンディショナによれば、砥粒が固着されたコンディショナの基材上面がCMP 装置のパッドにベタ当たりすることがなく、砥粒に高い研削圧を維持できて切れ味をよくすることができ、一方、突起部の間の凹部で研削液を保持できるとともに切粉の排出性をよくすることができる。

【0003】

また、特許文献2には、基材上面に、凸曲面状に突出する複数の小砥粒層部が互いに間隔をあけて設けられるとともに、これらの小砥粒層部の外周側には、該小砥粒層部と同一高さで突出する略リング状の円周砥粒層部が設けられて、該砥粒層部の表面にやはり複数の砥粒が金属めっき相により固着されたCMP コンディショナが提案されており、このうち円周砥粒層部がパッドに面接触することによりコンディショナの面圧が上がりすぎないようにするとともに、小砥粒層部で切れ味良く研削加工することができ、これによってパッドの削りすぎや砥粒の破碎等を抑制して、適度な切込みによる良好な切れ味を確保することができる。しかも、この円周砥粒層部の基材外周側は、内側の側壁よりもなだらかな傾斜をなす断面Rの凸曲面状またはテーパ状とされており、研削開始時のパッドの剥がれを防止することができる。

【特許文献1】 特開2001-71269号公報

【特許文献2】 特開2002-337050号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

ところで、これら特許文献1、2では、特許文献1における突起部や特許文献2における小砥粒層部、円周砥粒層部のように基材上面から突出する突部の表面に複数の砥粒を金属めっき相によって固着するのに、これら突起部や砥粒層部となる隆起部を除いた基材上面にマスキングを施した後に電気めっきによって砥粒を固着するようにしており、従ってこれら突起部や砥粒層部にはその表面全体にわたって砥粒が固着されることとなる。このため、そのような特許文献1、2のCMP コンディショナでは、例えば特許文献1の略円柱状の突起部を構成する円形の突端面とその周囲の基材上面から立ち上がる円筒状の外周壁面との交差稜線部や、あるいは特許文献2の円周砥粒層部を構成するリング状（円環状）の突端面と基材上面から立ち上がる上記内側の側壁との交差稜線部周辺にも砥粒が固着されることとなる。

【0005】

ところが、これら突起部の周壁面や円周砥粒層部の内側側壁のように基材上面から急傾斜で立ち上がる壁面と基材上面に平行とされる上記突端面との交差稜線部は、例えば特許文献2の円周砥粒層部の突端面とその外周側のなだらかな傾斜とされた上記凸曲面等との交差稜線部に比べ、突端面と壁面との交差角が小さくていわゆるピン角の状態となっており、従ってこの交差稜線部上に砥粒が砥粒が固着された場合は勿論、突端面上や壁面上でも砥粒が交差稜線からはみ出すように固着されてしまうと、このはみ出した部分では砥粒は金属めっき相を介しての基材による支持が受けられなくなる。このため、このような部分の砥粒は固着が不安定となるおそれがあり、万一かかる不安定な砥粒がパッドのドレッ

シング中に脱落してしまうと、研磨される半導体ウェハ等にスクラッチを生じさせたりしてしまう。

#### 【0006】

また、このように砥粒が突部の表面全体に固着されていて、特に上記突端面と壁面との交差稜線部にまで砥粒が固着されていると、ドレッシング時にパッドに接触する上記突端面の周縁ぎりぎりにまで砥粒が位置することとなり、この周縁近傍に位置した砥粒の周りの突端面とパッドとの間に、ドレッシング時に研削液を保持しておく空間を十分に確保することが困難となる。しかるに、このように突部の突端面周縁に位置する砥粒は、ドレッシングの際のコンディショナの回転や揺動により、該突端面に固着された他の砥粒よりも先行してパッド表面に切り込まれてドレッシングを行うものであり、従ってそのような砥粒の周囲に研削液が十分に保持されていないと、当該砥粒の摩耗が著しく促進されてしまい、パッドの研磨レートが低下してCMP装置による半導体ウェハ等の効率的な研磨が阻害されたり、コンディショナ寿命が短縮されたりしてしまう。

#### 【0007】

本発明は、このような背景の下になされたもので、上述のような基材上面に突出する突部に砥粒が固着されたCMPコンディショナにおいて、砥粒を安定的に固着して砥粒の脱落によるスクラッチの発生等を防ぐことができ、しかもドレッシング時に砥粒の周囲の突部突端面とパッドとの間に研削液を保持する空間を確実に確保することが可能なCMPコンディショナを提供することを目的としている。

#### 【課題を解決するための手段】

#### 【0008】

上記課題を解決して、このような目的を達成するために、本発明のCMPコンディショナは、軸線回りに回転される基材の上面に、該上面から突出する突部が形成され、この突部に複数の砥粒が固着されてなるCMPコンディショナであって、上記砥粒を、上記突部の突出方向を向く突端面上において、この突端面の周縁から上記軸線方向に延びる仮想延長面よりはみ出さないように固着したことを特徴とする。

#### 【発明の効果】

#### 【0009】

このように構成されたCMPコンディショナにおいては、基材上面から突出する突部の突端面に固着される複数の砥粒が、この突端面の周縁の上記仮想延長面からはみ出さないように配置されているので、この周縁ぎりぎりに一部の砥粒が位置していても、この砥粒の上記突出方向反対側すなわち基材側には必ず突部の突端面が存在することとなり、このような砥粒を該突端面によって確実に支持して安定的かつ強固に固着することが可能となる。また、こうして砥粒の基材側に必ず突端面が配設されるように複数の砥粒が固着されているために、周縁近傍に位置する上記砥粒の周りにも、ドレッシング時においてパッドと突端面との間に、研削液を十分に保持しうる空間を確保することができる。従って、上記構成のCMPコンディショナによれば、ドレッシング時の砥粒の脱落を確実に防いで半導体ウェハ等のスクラッチの発生を防止することができるとともに、パッドに先行して切り込まれる上記周縁近傍の砥粒の摩耗を抑えてパッドの研磨レートを長期に亘って安定的に維持し、効率的な半導体ウェハ等の研磨とコンディショナ寿命の延長とを図ることが可能となる。

#### 【0010】

なお、上記複数の砥粒は、上記仮想延長面からはみ出さなければその一部がこの仮想延長面ぎりぎりに位置するように固着されていてもよいが、これらを突端面上において該仮想延長面から当該砥粒の平均粒径の $1/4$ 以上離れた領域内だけに固着することにより、砥粒の安定性を一層向上させてその脱落をより確実に防止するとともに、この砥粒の周囲の空間をさらに大きく確保してより十分な研削液の確保を促すことができる。ただし、砥粒があまりに突端面の奥まった位置に固着されていたり、また例えば単一の砥粒が突端面の中央に固着されていたりするだけであったりすると、突端面の上記周縁やその周囲がパッドに接触して摩耗してしまったり、砥粒による研削圧が高くなりすぎてしまったりする

おそれがあるので、突端面には複数の砥粒が固着されて、そのうち、突端面上で最も上記周縁側に固着される砥粒は、上記仮想延長面から砥粒の平均粒径の3倍以内の領域に固着されていることが望ましい。

#### 【0011】

ここで、上記突部が、例えば特許文献1の略円柱状の突起部のように、基材上面から柱状に突出するように形成されていて、上記軸線に垂直とされた上記突端面と、この突端面の周りに上記基材上面から該突端面に向けて立ち上がる外周壁面とを備えている場合には、上記砥粒は、この突部の上記突端面の外周縁から延びる上記仮想延長面より外側にはみ出さないように固着されていればよい。また、突部が、例えば特許文献2における円周砥粒層部のように、基材上面における外周部に略環状に形成されていて、やはり基材の軸線に垂直とされた略環状の上記突端面と、この突端面の上記基材上面内周側において該基材上面から上記突端面に向けて立ち上がる内周壁面とを備えている場合には、上記砥粒は、この突部の上記突端面の内周縁から延びる上記仮想延長面より基材上面の内側にはみ出さないように固着されていればよい。

#### 【発明を実施するための最良の形態】

#### 【0012】

図1および図2は、本発明のCMPコンディショナの一実施形態を示すものである。本実施形態において基材1は、ステンレス等の金属材料によって図1に示すように円板状に形成され、ドレッシング時にはその円形をなす上面2がCMP装置のパッドに向けられてこの基材1の中心軸線O回りに回転されつつ該軸線Oがパッドの径方向に往復するように揺動させられる。そして、この上面2の内周部には、該上面2から柱状に突出する突部3が、互いに所定の間隔をあけて複数形成されているとともに、上面2の外周部には、やはり該上面2から突出する略円環状の突部4が形成されており、これらの突部3、4には、それぞれに複数の砥粒5が固着されている。なお、上面2のうち、これら突部3、4を除いた部分は、軸線Oに垂直な平坦面とされている。

#### 【0013】

これらの突部3、4のうち、上面2内周部に形成された柱状の突部3は、上記軸線Oに平行な中心線を有する円柱状（あるいは円板状）に突出させられたものであって、すなわち基材1の軸線Oに垂直とされた平坦な円形の突端面3Aと、この突端面3Aの周りに上面2から該突端面3Aに向けて立ち上がる円筒外周面状の外周壁面3Bとを備えており、基材1と一体に成形されている。従って、本実施形態では、この外周壁面3Bは上記平坦面とされた上面2から垂直に立ち上がるように形成され、また突端面3Aはこの外周壁面3Bと垂直に交差して、その交差稜線は円周状とされ、この交差稜線が当該突部3における突端面3Aの周縁（外周縁）3Cとされる。なお、複数の突部3同士は同形同大とされ、すなわちその外径および上面2から突端面3Aまでの突出高さが互いに等しくされている。

#### 【0014】

一方、上面2外周部に形成される突部4も上面2から上記軸線O方向に突出するように基材1と一体に形成されて、この軸線O方向視に突部3との間に間隔をあけた該軸線Oを中心とする円環状とされており、やはり軸線Oに垂直とされた平坦な円環状の突端面4Aと、この突端面4Aの上面2内周側において該上面2から突端面4Aに向けて立ち上がる円筒内周面状の内周壁面4Bとを備えている。また、上記内周壁面4Bは、突部3の外周壁面3Bと同じく上面2に垂直に立ち上がって突端面4Aと垂直に交差させられており、従ってその交差稜線は、軸線Oを中心とした円周状をなして突部4における突端面4Aの周縁（内周縁）4Cとされている。なお、この突端面4Aの上面2からの突出高さは突部3の突出高さと同しくされている。また、突端面4Aの外周側の部分は、上記内周壁面4Bが立ち上がる角度よりも緩やかな角度で外周側に向かうに従い漸次後退する傾斜面4Dとされている。

#### 【0015】

さらに、このような突部3、4に固着される砥粒5は、例えば平均粒径 $160\mu\text{m}$ 程度



のダイヤモンド砥粒であって、電着によりNi等の金属めっき相6を介して各突部3および突部4のそれぞれに複数個ずつ固着されている。なお、これらの砥粒5は、その平均粒径の30%程度の部分が金属めっき相6から突き出し、残りの部分が金属めっき相6中に埋没して保持されるようになされている。

#### 【0016】

そして、突部3、4にそれぞれ固着されるこれら複数の砥粒5は、突部3、4の上記突端面3A、4A上において、図2に示すようにこれらの突端面3A、4Aの上記周縁3C、4Cから上記軸線O方向に延びる仮想延長面Pよりもはみ出さないようにされている。すなわち、この軸線Oに沿って基材1の上面2に対向する方向から見た平面視においては、突端面3A、4A上において砥粒5が、この突端面3A、4Aの周縁3C、4Cと重なったりすることなく、該周縁3C、4Cに対して突端面3A、4Aの内側に位置するように固着されている。

#### 【0017】

このうち、上面2から円柱状に突出する突部3においては、この円柱が軸線Oに平行な中心線を有し、さらにこの中心線と平行に延びる外周壁面3Bと軸線Oに垂直な突端面3Aとの交差稜線がその周縁3Cとされているので、上記仮想延長面Pは外周壁面3Bの延長面となり、この仮想延長面Pよりも外側に砥粒5がはみ出さないようにされている。また、上面2外周部に環状をなして突出させられた突部4においても、やはり軸線Oに垂直とされた突端面4Aと、この突端面4Aに垂直すなわち軸線Oと平行な内周壁面4Bとの交差稜線が、該突端面4Aの周縁4Cとされているので、仮想延長面Pは内周壁面4Bの延長面となり、砥粒5はこの仮想延長面Pよりも上面2の内周側にはみ出さないようにされている。なお、本実施形態では、円環状の突部4における突端面4A外周側の上記傾斜面4Dにも複数の砥粒5が、突端面4Aから連続する金属めっき相6によって固着されている一方、これら突端面3A、4Aおよび傾斜面4D以外の突部3の外周壁面3B、突部4の内周壁面4B、および突部3、4間の上面2部分には砥粒5は固着されていない。

#### 【0018】

さらに、本実施形態において上記砥粒5は、こうして突部3、4の突端面3A、4Aの仮想延長面Pよりもはみ出さないだけでなく、これら突端面3A、4A上において、その仮想延長面Pから当該砥粒5の上記平均粒径の $1/4$ 以上離れた領域L内だけに固着されており、すなわち各突部3、4に固着される複数の砥粒5すべてがこの領域L内に収容されるようになされている。しかも、そのうち最も突端面3A、4Aの周縁3C、4C側に固着される砥粒5は、上記仮想延長面Pから砥粒5の平均粒径の3倍以内の領域Mに位置するように固着されている。従って、本実施形態では、突端面3A、4Aの周縁3C、4C側に、該周縁3C、4Cから少なくとも平均砥粒の $1/4$ の幅で砥粒5が固着されない非固着領域Nが形成されるとともに、複数の砥粒5のうち少なくとも1つは、この非固着領域Nを除いた領域M内、すなわち周縁3C、3Dから平均粒径の $1/4 \sim 3$ 倍の範囲の領域に固着されることとなる。

#### 【0019】

なお、このように砥粒5を突部3、4の突端面3A、4A上において上記仮想延長面Pよりもはみ出さないように固着し、特に本実施形態のように突端面3A、4Aの周縁3C、4C側に上記非固着領域Nが形成されるようにするには、例えば1つに、図3に示すようなフォトレジスト方式によって領域L内だけに砥粒5が金属めっき相6により固着されるようにすればよい。このフォトレジスト方式では、図3(a)のように突部3、4が形成された基材1の上面2のうち、上記非固着領域Nを含めて砥粒5を固着しない部分をフォトレジストフィルム7によって被覆した後、この基材1をめっき液に浸漬して図3(b)のようにフィルム7から露出した上記領域L部分に下地めっき層6Aを形成し、さらにこの基材1を、砥粒5を分散しためっき液に浸漬して電着することにより、図3(c)に示すように第1金属めっき相6Bにより砥粒5を仮固定する。

#### 【0020】

次いで、図3(d)に示すように突部3、4の内外周壁面3B、4Bおよび突部3、4

間の上面 2 部分を除いてフォトレジストフィルム 7 を剥離した後、砥粒 5 を分散していないめっき液に基材 1 を浸漬して、図 3 (e) に示すように砥粒 5 が上述の突き出し量で突き出すように第 2 金属めっき相 6 C を形成することにより、上記フォトレジストフィルム 7 から露出していた上記領域 L 内だけに、これら下地めっき層 6 A および第 1、第 2 金属めっき相 6 B、6 C よりなる金属めっき相 6 によって砥粒 5 が固着された上記実施形態の CMP コンディショナを得ることができる。なお、この場合には、上記非固着領域 N では下地めっき層 6 A や第 1 金属めっき相 6 B が形成されていないところに第 2 金属めっき相 6 C が形成されるため、金属めっき相 6 は図 2 や図 3 (e) に示されるように周縁 3 C、4 C 側でやや薄くなるように形成される。

#### 【0021】

また、このようなフォトレジスト方式に代えて、図 4 に示すようなテンプレート方式によって所定の上記領域 L 内だけに砥粒が固着されるようにしてもよい。このテンプレート方式においては、図 4 に示すように基材 1 の上面 2 のうち砥粒 5 を固着する上記領域 L 部分が開放された上板 8 A と、円環状の突部 4 の内周壁面 4 B 内に嵌め込み可能な外径部を有し、かつ柱状の突部 3 の外周壁面 3 B 部分を収容可能な穴が形成された下板 8 B とを、スポット溶接等によって接合したテンプレート 8 が用いられ、このテンプレート 8 を、上述のように下板 8 B の上記外径部が突部 4 の内周壁面 4 B 内に嵌め込まれるとともに突部 3 の外周壁面 3 B が上記穴内に収容されて、これら下板 8 B の外径部および穴の内周からせり出す上板 8 A のオーバーハング部 8 C が突部 3、4 の突端面 3 A、4 A に密着するように、基材 1 の上面 2 に取り付ける。

#### 【0022】

そして、この状態で図 3 (a) ~ (c) と同様に砥粒 5 を仮固定することにより、突端面 3 A、4 A の上記オーバーハング部 8 C が密着した部分には、下地めっき層 6 A および第 1 金属めっき相 6 B が形成されずに砥粒 5 も仮固定されなくなるので、次いでこのテンプレート 8 を取り外してから図 3 (d)、(e) と同様に第 2 金属めっき相 6 C を形成することにより、このオーバーハング部 8 C が密着した部分が上記非固着領域 N とされて、これよりも周縁 3 C、4 C から離れた領域 L に砥粒 5 が金属めっき相 6 によって固着された上記実施形態の CMP コンディショナを得ることができる。なお、このテンプレート方式による場合には、基材 1 の円環状の上記突部 4 における内周壁面 4 B に旋盤仕上げ等の仕上げ加工を施したりすることにより、この内周壁面 4 B に下板 8 B の外径部を嵌め込んでテンプレート 8 を上面 2 に取り付ける際に高い位置決め精度が得られるようにするのが望ましい。

#### 【0023】

しかして、例えばこれらの方式によって製造される上記構成の CMP コンディショナにおいては、基材 1 の上面 2 内周側に円柱状に突出する突部 3 や上面 2 外周部に円環状に形成された突部 4 に固着される複数の砥粒 5 が、これらの突部 3、4 の突出方向を向く突端面 3 A、4 A 上において、これらの突端面 3 A、4 A の上記周縁 3 C、4 C から軸線 O 方向に延びる仮想延長面 P よりもはみ出さないようにされているので、個々の砥粒 5 はその全体が上記突出方向と反対側を突端面 3 A、4 A により金属めっき相 6 を介して支持された状態となる。しかるに、この点、例えば図 5 に示すように、上記突出方向反対側の砥粒 5 の端部は突端面 3 A、4 A 上にあったとしても、砥粒 5 が上記仮想延長面 P よりもはみ出すように固着されていると、このはみ出した部分では突端面 3 A、4 A による支持が受けられずに砥粒が不安定となってしまふのに対し、本実施形態ではすべての砥粒 5 を突端面 3 A、4 A によって支持して安定して突部 3、4 に固着することができるので、これらの砥粒 5 がドレッシング時に脱落するのを確実に防ぐことができ、CMP 装置によって研磨される半導体ウェハ等にスクラッチが発生したりするのを防止することが可能となる。

#### 【0024】

また、こうして複数の砥粒 5 が突端面 3 A、4 A の上記仮想延長面 P よりもはみ出さずに固着されることにより、これらの砥粒 5 の中でも周縁 3 C、4 C 側に位置する砥粒 5 の周りには、ドレッシング時に互いに対向するパッドと突端面 3 A、4 A との間、より厳密

には砥粒5の金属めっき相6から突き出した部分の周りにおけるパッドと金属めっき相6表面との間に、より大きな空間が確保されることになる。従って、ドレッシング時にCMPコンディショナの基材1が軸線O回りに回転しながら揺動する際に他の砥粒5より先行するこの周縁3C、4C側に位置した砥粒5は、その周囲の上記空間に十分な研削液を保持したままパッドに食い付くこととなるので、こうして先行する周縁3C、4C側の砥粒5の摩耗を抑えることができ、長期に亘ってパッドの研磨レートを安定して維持することが可能となり、コンディショナ寿命の延長を図るとともにCMP装置においても効率的な半導体ウェハ等の研磨を促すことができる。

#### 【0025】

しかも、本実施形態では、突端面3A、4Aに固着される上記複数の砥粒5が、上記仮想延長面Pよりもさらに砥粒5の平均粒径の1/4以上離れた領域L内だけに固着されており、これによって突端面3A、4Aの周縁3C、4C側には上述のように砥粒5が固着されない非固着領域Nが形成されるので、上記領域L内でも周縁3C、4C側に位置して先行する砥粒5の周りには、その全周に渡るさらに大きな空間を確保することができ、従って当該砥粒5はより多くの研削液を伴うように保持してパッドに食い付くため、その摩耗を一層抑制することができる。また、本実施形態のようにこの非固着領域Nにも金属めっき相6を形成しておくことにより、周縁3C、4C側の砥粒5の固着強度をさらに高めてその安定性を向上させることができ、該砥粒5の脱落を一層確実に防止することが可能となる。

#### 【0026】

その一方で、本実施形態ではさらに、こうして領域L内に固着される複数の砥粒5のうちでも、最も周縁3C、4C側に固着される砥粒5は、上記仮想延長面Pから砥粒5の平均粒径の3倍以内の領域Mに位置するようにされており、従ってかかる砥粒5が突端面3A、4Aの奥まった位置に配置されすぎるとともに、ドレッシング時にこれらの砥粒5によって押圧されて弾性変形するパッドに突端面3A、4Aの周縁3C、4Cやその周囲の金属めっき相6が接触して摩耗したりするのを防ぐことができる。また、各突端面3A、4Aごとに複数の砥粒5がパッドを押圧するため、この押圧による研削圧が分散させられ、例えば単一の砥粒で押圧する場合のように研削圧が集中してパッドが切り込まれすぎたりするのを防ぐこともできる。

#### 【0027】

なお、本実施形態では突部3が円柱状に形成されていて、その外周壁面3Bが基材1の上面2から垂直に立ち上がるとともに突端面3Aとも上記周縁3Cにおいて垂直に交差させられ、また突部4の内周壁面4Bも上面2から垂直に立ち上がって突端面4Aに周縁4Cで垂直に交差させられて、これらの壁面3B、4Bの延長面が仮想延長面Pと一致させられているが、例えばこれらの壁面3B、4Bが上記突出方向に上面2から突端面3A、4A側に向けて漸次後退するように傾斜させられて、突部3、4が断面台形状をなすように形成されていてもよく、この場合の仮想延長面Pは、壁面3B、4Bの傾斜に関わらず、この壁面3B、4Bと突端面3A、4Aとが交差する稜線（周縁3C、4C）から軸線O方向に延長された面となる。また、突端面3A、4Aと壁面3B、4Bとの交差稜線部は断面円弧等の凸曲面状にされていてもよく、この場合の周縁3C、4Cは、平坦な突端面3A、4Cと凸曲面状の上記交差稜線部との接線部分とされ、仮想延長面Pはこの接線から軸線O方向に延びる延長面とされる。さらに、突部4は完全な円環状でなくてもよく、例えば円板状の基材1の径方向に延びるスリットが周方向に間隔をあけて突部4に形成されていたりしてもよい。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【0028】

【図1】本発明のCMPコンディショナの一実施形態を示す、軸線Oに沿って基材1の上面2に対向する方向から見た平面図である。

【図2】図1に示す実施形態の部分拡大断面図である。

【図3】図1に示す実施形態をフォトリソ方式で製造する場合を説明する部分拡

大断面図である。


【図 4】図 1 に示す実施形態をテンプレート方式で製造する場合を説明する部分拡大断面図である。


【図 5】砥粒 5 が仮想延長面 P よりもはみ出して固着された CMP コンディショナの断面図である。


【符号の説明】


【 0 0 2 9 】

- 1 基材
- 2 基材 1 の上面
- 3, 4 突部
- 3 A, 4 A 突部 3, 4 の突端面
- 3 B 突部 3 の外周壁面
- 4 B 突部 4 の内周壁面
- 3 C, 4 C 突端面 3 A, 4 A の周縁
- 5 砥粒
- 6 金属めっき相
- 7 フォトレジストフィルム
- 8 テンプレート
- O 基材 1 の中心軸線
- P 仮想延長面
- L 仮想延長面 P から砥粒 5 の平均粒径の  $1/4$  以上離れた領域
- M 仮想延長面 P から砥粒 5 の平均粒径の 3 倍以内の領域
- N 非固着領域














【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 基材上面に突出する突部に砥粒が固着されたCMPコンディショナにおいて、砥粒を安定的に固着して砥粒の脱落によるスクラッチの発生等を防するとともに、ドレッシング時に砥粒の周囲の突部突端面とパッドとの間に研削液を保持する空間を確実に確保する。

【解決手段】 軸線回りに回転される基材1の上面2に、この上面2から突出する突部3，4が形成され、この突部3，4に複数の砥粒5が固着されてなるCMPコンディショナであって、砥粒5を、突部3，4の突出方向を向く突端面3A，4A上において、この突端面3A，4Aの周縁3C，4Cから軸線方向に延びる仮想延長面Pよりはみ出さないように固着する。

【選択図】 図2

## 出願人履歴

0 0 0 0 0 6 2 6 4

19920410

住所変更

5 9 1 0 1 9 0 4 7

東京都千代田区大手町 1 丁目 5 番 1 号

三菱マテリアル株式会社